

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

CLEVCON LATEX คือน้ำยาประสานคอนกรีตสูตรน้ำใช้สำหรับผสมกับคอนกรีตหรือปูนทรายเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ สามารถใช้เป็นตัวประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ หรือใช้สารผสมเพิ่มในคอนกรีต ด้วยคุณสมบัติพิเศษของโพลีเมอร์ **CLEVCON LATEX** ยังช่วยเพิ่มความแข็งแรง และคุณสมบัติการกันซึมของคอนกรีตให้ดียิ่งขึ้น

การใช้งาน

ใช้เป็นตัวประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ ใช้ทารองพื้นก่อนการฉาบ หรือใช้ผสมกับปูนฉาบเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะและป้องกันการแตกร้าว ใช้กับงานซ่อมแซมผนังปูนฉาบหลุดร่อน งานฉาบกันซึม งานฉาบบางลบลูพูน งานสลัดดอกและงานปูกระเบื้องพื้นหรือผนัง ด้วยคุณสมบัติการยึดเกาะสูง ทำให้สามารถใช้งานได้ดีแม้บนพื้นผิวที่ค่อนข้างเรียบ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการทาหรือการผสมในคอนกรีต
- ให้แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
- เพิ่มความทึบน้ำให้กับปูนทราย ทำให้ปูนสามารถกันซึมได้ดี
- ลดการหดตัวและรอยแตกร้าว
- เพิ่มคุณสมบัติในการฉาบ
- ไม่เป็นพิษ
- เพิ่มคุณสมบัติยืดหยุ่นและความทนทานของคอนกรีตหรือปูนฉาบ

ข้อมูลเทคนิค

ลักษณะ (Appearance)	ของเหลวสีขาว
ค่าความถ่วงจำเพาะ (S.G.)	1 (ASTM-D1875)
กลิ่น	จาง
pH	4-8
ค่าแรงยึดเกาะ (Bond strength by slant shear)	7.2 MPa (ASTM-C1042)

หมายเหตุ: ผลที่แสดงได้จากการทดสอบในห้องทดลองเท่านั้น แนะนำให้มีการทดสอบสำหรับการใช้งานจริง

ขั้นตอนการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว ฉีดล้างทำความสะอาดผิวให้ปราศจากคราบสกปรก ฝุ่น คราบน้ำมัน คราบปูน หากผิวเงาเรียบมาก ควรทำให้ผิวหยาบเล็กน้อยด้วยวิธีทางกล หรือกัดกรดแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด

การใช้ / อัตราผสม	CLEVCON LATEX	น้ำสะอาด	ปูนซีเมนต์	ทรายละเอียด
ประสานคอนกรีตเก่าและใหม่	1 ส่วน	1 ส่วน	1 ส่วน	1 ส่วน
การฉาบซ่อม	1 ส่วน	1 ส่วน	1 ส่วน	1-3 ส่วน (หรือทรายหยาบ)
งานปรับระดับพื้น	1 ส่วน	2 ส่วน	1 ส่วน	1-3 ส่วน (หรือทรายหยาบ)

1. การประสานคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่

- ผสมปูนซีเมนต์และทรายละเอียดในอัตราส่วน 1:1
- ผสม CLEVCON LATEX กับน้ำในอัตราส่วน 1:1
- เทส่วนแห้งลงในส่วนผสมของเหลว ผสมให้เข้ากันดี
- ใช้แปรงทาลงบนพื้นผิวที่ต้องการประสานด้วยความหนา 1-2 mm. แล้วเทปูนใหม่ทับทันทีก่อนที่ส่วนผสมแห้ง

2. การฉาบซ่อม

- ผสมปูนซีเมนต์และทรายละเอียดในอัตราส่วน 1:2
- ผสม CLEVCON LATEX กับน้ำในอัตราส่วน 1:1
- เทส่วนแห้งลงในส่วนผสมของเหลว ผสมให้เข้ากันดี ก่อนนำไปฉาบบนพื้นผิวที่ต้องการ

3. การทำปูนปรับระดับ

- ผสมปูนซีเมนต์และทรายหยาบในอัตราส่วน 1:3
- ผสม CLEVCON LATEX กับน้ำในอัตราส่วน 1:2
- เทส่วนแห้งลงในส่วนผสมของเหลว ผสมให้เข้ากันดี ก่อนนำไปใช้งาน

ข้อควรระวัง ขณะใช้งานควรสวมถุงมือและแว่นตาป้องกันทุกครั้ง หากน้ำยาเข้าตา ควรรีบล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาทีและพบแพทย์โดยด่วน

บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ

ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร , ถังเหล็ก 200 ลิตร

ควรเก็บรักษาในที่ที่มีอากาศเย็น ไม่เปียกชื้น ผลิตภัณฑ์มีอายุ 9 เดือนเมื่อยังไม่เปิดใช้งาน

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: ข้อมูลต่างๆที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในการใช้งานจริงผลที่ได้อาจมีความแตกต่างเนื่องจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยหน้างาน เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องทดสอบผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติก่อนการใช้งานจริง ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสาร คำแนะนำ หรือคำปรึกษาจากพนักงานขายไม่สามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือการรับประกันใดๆที่สืบเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอเอกสารเทคนิคฉบับล่าสุดจากทางบริษัทฯเพื่อความถูกต้องในการใช้งาน